

**Codice/i: 3120****Prodotto: Superbase**

Descrizione

Idropittura superlavabile per interno ed esterno specifica per la realizzazione di tinte intense. Le altissime prestazioni includono elevata traspirabilità, assenza di gocciolio, perfetta dilatazione ed ottima copertura.

Impieghi

Ideale per ottenere superfici cromaticamente uniformi, perfettamente opache e ritoccabili anche nelle colorazioni più problematiche e su qualunque tipologia di parete.

Composizione

A base di resine acriliche in dispersione acquosa ed extenders selezionati.

Preparazione del supporto

Supporti edili nuovi: gli intonaci devono essere asciutti e stagionati. Effettuare la pulizia preliminare del supporto. In presenza di superfici compatte prive di spolvero, applicare direttamente. In presenza di superfici altamente assorbenti e/o con presenza di spolvero superficiale applicare uno strato di Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060 (diluizione max 1:1 con acqua). Il fissativo deve essere applicato in quantità sufficiente a uniformare gli assorbimenti e fissare le parti a bassa coesione evitando però la filmazione superficiale.

Superfici già pitturate: spazzolatura e raschiatura delle vecchie pitture non aderenti. Se presenti pitture sfarinanti, applicare uno strato di Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060.

Cartongesso: depolverizzare le stuccature, applicare direttamente.

Alghie, muschi, muffe preesistenti devono essere eliminate preventivamente utilizzando Soluzione Risanante ed Igienizzante cod.4500.

NB: per un perfetto risultato finale si raccomanda l'applicazione con rullo di pelo medio-medio/lungo. Evitare l'uso di rulli a pelo raso che possono compromettere la copertura del prodotto.

Dati Tecnici

peso	13
Peso Specifico	1,39 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	40% ± 2
Brillantezza	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	12 - 14 mq./l.
Applicazione	Pennello - rullo (preferibile) - spruzzo
Numero Mani	2
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	10%
Essiccazione FP	30 minuti
Ess. In prof	12 ore
Sovrapplicazione	1 - 2 ore
Colori	Incolore - colorabile con il sistema tintometrico

COV

Categoria: A/a BA (Pitture opache per pareti e soffitti interni, Base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 30 gr/l; Contenuto massimo COV: 30 gr/l

Note

I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua. La temperatura



Codice/i: 3120

Prodotto: Superbase

d'applicazione non deve essere inferiore a + 5° C. Richiudere bene la confezione dopo l'uso. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambienti con temperatura adeguata.

Voce di capitolato

Pittura incolore a base di resine acriliche in dispersione acquosa, ed extenders selezionati.

Finitura di aspetto opaco. Ottima copertura in relazione alla tipologia di colore. Bassa presa di sporco.

Peso Specifico: $1,39 \pm 0,05$

Volume Solido %: 40 ± 2

Spessore medio del film secco: 30 micron/strato

Permeabilita' al vapor acqueo Sd = 0.100 metri (alta permabilità UNI EN ISO 7783-2)

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.