


ACRYCLEAR HS MATT ZA 09

*



**2004/42/IIB
e(840)550**

ACRYCLEAR HS MATT ZA 09 è un trasparente acrilico bicomponente opaco, conforme alla direttiva 2004/42/CE, dotato delle seguenti proprietà:

- eccellenti prestazioni contro i graffi causati dai lavaggi automatici preservando brillantezza e durata nel tempo
- aspetto opaco
- estrema elasticità ed aggrappaggio
- idoneo per la verniciatura di supporti in plastica, per esempio paraurti e/o fascioni laterali

lavorazione

rapporto di miscela

3 : 1 in volume – 35% in peso



ACRYDUR ST UHS QA 2070

ACRYDUR FAST UHS QA 2090

pot – life

1 – 2 ore

diluenti

15 – 20% ACRYTHINNER X 16

ACRYTHINNER FAST X 22

applicazione



diluzione 20 %
viscosità di applicazione 16 – 17 secondi DIN4



ugello 1,3 mm
pressione di applicazione 2 – 3 bar



numero mani 1,5

spessore del film 40 micron

essiccazione

ad aria 25°C

QA 2070 ST UHS

QA 2090 FAST UHS



fuori polvere	15 – 20 minuti	10 minuti
secco al montaggio	3 – 4 ore	1 – 2 ore
profondità	6 – 8 ore	6 – 8 ore

* LEGENDA PITTOGRAMMA

- 2004/42** Riferimento alla Direttiva CE
IIBe Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto
(840) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
550 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

180718

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.



EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it