



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 5000

Prodotto: Cementite



Descrizione

Pittura opaca pietrificante. Utilizzabile come fondo o come finitura. Fondo: ideale per la preparazione dei supporti interni alla successiva finitura a smalto. Finitura opaca: ideale per la decorazione di supporti murali interni ove si richieda una notevole lavabilità. Facilmente carteggiabile sia a secco che a umido. Particolarmente idonea per termosifoni e quale base di preparazione per tele da pittori.

Impieghi

Con vaste possibilità di impiego, è particolarmente indicata come fondo per la preparazione alla successiva finitura a smalto per supporti in legno, metallo, muratura.

Composizione

A base di resine gliceroftaliche, extenders selezionati e biossido di titanio.

Preparazione del supporto

Legno: in presenza di vecchie pitture screpolate e scrostate, effettuare una pulizia radicale con mezzi meccanici o, in alternativa, trattandole ripetutamente con acqua e soda o detersivi energici fino a portare a nudo il legno. Stuccatura strettamente limitata ai nodi e alle piccole fessure. Carteggiatura.

Ferro: pulizia dalla ruggine. Applicazione di una o due mani di idonea antiruggine. (Antiruggine Fenolica ai Fosfati Attivi Cod.8100).

Muro nuovo: pulire e sgrassare la superficie. Carteggiare, se necessario. Applicare una o due mani di prodotto.

Muro già verniciato: accertarsi della compattezza e dell'adesione della vecchia pittura, eliminando le parti in fase di distacco. Stuccare e carteggiare. Applicare una o due mani di prodotto.

Dati Tecnici

peso	30.5
Peso Specifico	1,58 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	61% ± 2
Brillantezza	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	9 - 10 mq./l.
Applicazione	Pennello - rullo
Numero Mani	1 - 2
Diluente	Diluente per Sintetici Inodore Cod. 0080
Diluizione	max. 1 %
Essiccazione FP	30 minuti - 1 ora
Ess. In prof	24 ore
Sovrapplicazione	24 ore
Colori	Bianco

COV

Categoria: A/g BS (Primer, Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 350 gr/l; Contenuto massimo COV: 350 gr/l

Note

La originale "CEMENTITE" è prodotta esclusivamente dal COLORIFICIO TASSANI. Il marchio "CEMENTITE" della Soc. TASSANI è coperto da brevetto n.38126 del 31/01/1928.



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 5000

Prodotto: Cementite

Voce di capitolato

Pittura opaca a solvente a base di resine gliceroftaliche, extenders selezionati e biossido di titanio.

Peso Specifico: $1,58 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 61 ± 2

Spessore medio del film secco: 65 ± 5 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it