

EPOCAR EPO 1998

*



**2004/42/IIB
c(540)530**

EPOCAR EPO 1998 è un primer epossipoliammidico a due componenti a base di pigmenti anticorrosivi atossici, conforme alla direttiva 2004/42/CE, caratterizzato da:

- ottima adesione su lamiera zincata e leghe leggere in genere
- ottimo potere anticorrosivo
- ottimo per cicli bagnato su bagnato
- buona carteggiabilità

pretrattamento del supporto



carteggiare;
sgrassare con ANTISIL X 29R

lavorazione

rapporto di miscela



3 : 1 a volume

25 % in peso

EPODUR Q 112

pot – life

6 – 8 ore a 25°C

diluyente

DILUENTE PER EPOSSIDICI

applicazione



diluizione

15 – 25 % come BsB e primer di adesione
5 – 15 % come fondo

viscosità di applicazione

20 – 25 secondi DIN4



ugello

1,3 – 1,4 mm come BsB e primer di adesione
1,8 mm come fondo

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

½ + 1 come BsB e primer di adesione
2 come fondo

spessore del film

25 – 30 micron come BsB e primer di adesione
60 – 80 micron come fondo

essiccazione

ad aria 25°C



BsB e primer di adesione

come fondo

SOVRAPPLICAZIONE
30 – 40 min T.A.

12 – 16 ore

a forno



appassimento

20 – 30 minuti



essiccazione

25 – 30 minuti a 60°C
del pezzo

carteggiatura



carteggiare a secco con carta abrasiva P320

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBc Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(540) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

530 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

201016

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

