

**Codice/i: 4100****Prodotto: Fissativo 343**

Descrizione

Fissativo acrilico a solvente incolore alcali-resistente. Ottimo anche su intonaci lisciati a gesso. Migliora il rendimento delle pitture ed è consigliabile come mano di ancoraggio prima di tutti i rivestimenti a spessore.

Diluibile fino al 30% in relazione all'assorbimento del supporto.

Impieghi

Mano di preparazione per intonaco, calcestruzzo, fibrocemento e supporti edili in genere. Riduce e rende omogeneo l'assorbimento del supporto, migliorando la successiva applicazione delle pitture di finitura.

Composizione

A base di resine acriliche in soluzione di solventi ad evaporazione controllata

Preparazione del supporto

Depolverizzare i supporti, eliminare vecchie idropitture non ben coese con i supporti, rappezzare l'intonaco ove in cattive condizioni. Sigillare piccoli buchi, fessure e screpolature con idonei prodotti per quanto possibile simili alla malta con cui è stato fatto l'intonaco.

Dati Tecnici

peso	21
Peso Specifico	0,81 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	12% ± 2
Brillantezza	n.d.
Resa	7 - 12 mq./l.
Applicazione	Pennello
Numero Mani	1
Diluente	Diluente per Sintetici Inodore cod.0080
Diluizione	0 - 30%
Essiccazione FP	10 minuti
Ess. In prof	3 - 4 ore
Sovrapapplicazione	4 - 6 ore
Colori	incolore

COV

Categoria: A/h BS (Primer fissanti, Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 750 gr/l; Contenuto massimo COV: 750 gr/l

Note

Ottimo risultato anche su intonaci lisciati a gesso. Migliora l'applicabilità e la resa delle pitture ed è consigliabile come mano di preparazione per tutti i cicli di pitturazione di facciate, sia ad acqua che a solvente. Essendo una soluzione in solvente di un copolimero acrilico, penetra maggiormente in profondità rispetto ai fissativi tradizionali a base acqua

Voce di capitolato

Fissativo a solvente a base di resine acriliche diciotte in solventi ad evaporazione controllata. Elevato potere consolidante dei supporti ed efficace azione di contrasto contro l'affioramento salino.

Peso Specifico: 0,81 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)



SCHEDA TECNICA Rev. 3 del 28/11/2013

Codice/i: 4100

Prodotto: Fissativo 343

Volume Solido %: 8 ± 1

Resa 6-12 mq/lt

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it