



YachtCoatings

SCHEMA TECNICA

628. MISTRAL FONDO





Fondo anticorrosivo monocomponente al clorocaucciù ad alto potere impermeabilizzante, formulato per superfici immerse. E' ideale come mano isolante su vecchie antivegetative di cui non si conosce la natura prima dell'applicazione della nuova antivegetativa. Consente di ottenere alti spessori e crea un vero "effetto barriera" tra l'acqua e la superficie trattata. Si applica su acciaio e legno e vetroresina opportunamente preparati sia all'esterno che all'interno delle imbarcazioni. E' anche consigliato come mano di fondo su superfici emerse in cicli monocomponenti. Applicare da n°1 a n°3 mani a seconda delle superfici da trattare.

Confezione	0,750 – 2,5 l
------------	---------------


DATI CHIMICO-FISICI (a 20° C)

Aspetto	Alluminato
Colore	Grigio argento
Solidi (in volume)	32 ± 2 %
Peso specifico	1,24 ÷ 1,28 g/cm ³
Punto di infiammabilità	44° C
Viscosità	6.000 ÷ 9.000 cP

DATI APPLICATIVI

Diluyente		703.000 (max. 10%)
Metodo di applicazione		Convenzionale Pressione 3,5 bar Ugello 1,9 mm – 2,2 mm
		Airless Pressione 150 bar Ugello 0,3 – 0,6 mm (0,012 – 0,024 in) Angolazione ventaglio 65° - 80°
		Diluyente 703.000 (max. 10 %)
Spessore film secco	Range di applicazione standard	50 - 70 µm
	Raccomandato	60 µm
Spessore film umido	Range di applicazione standard	156 - 220 µm
	Raccomandato	188 µm
Resa teorica allo spessore indicato m ² /litri.	Range di applicazione allo spessore applicato	5,3
Primers raccomandati	Delta 3000 – Delta UC HB – Antivegetative	

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

	Su acciaio: Irruvidimento o discatura Su legno: Carteggiatura Su VTR : Sgrassare la superficie, carteggiare con carta abrasiva grado 180
---	--



YachtCoatings

SCHEMA TECNICA

628. MISTRAL FONDO

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Temperatura	10		15		20		30	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ricopertura	12 h	N.L.	10 h	N.L.	8 h	N.L.	6 h	N.L.
Carteggiatura	48 h		36 h		30 h		24 h	
Reticolazione completa	7 gg		7 gg		7gg		7 gg	

CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE


Per evitare il formarsi di condensa, la temperatura del supporto deve essere superiore al punto di rugiada almeno di 3° C. Durante l'applicazione ed il periodo di reticolazione la temperatura dell'ambiente non deve essere inferiore ai 10° C e non superare i 30° C e la temperatura minima del supporto non deve essere inferiore ai 5° C, in quanto il processo di reticolazione viene notevolmente rallentato a temperature inferiori. E' sconsigliabile in ogni caso l'applicazione quando l'umidità relativa supera l'80%. E' importante effettuare il rilievo dei parametri termoigrometrici in prossimità del supporto da trattare. Assicurare un'adeguata ventilazione quando la pittura viene applicata in spazi chiusi.

NORME DI SICUREZZA



Attenersi alle disposizioni dei DPR 303 e 547. Evitare, per esempio, il contatto del prodotto con la pelle. Operare in luoghi ben areati e, se al chiuso, impiegare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria. Durante l'applicazione utilizzare le adeguate protezioni (maschere, guanti, occhiali, ecc.).

NOTE



Il prodotto applicato non deve essere messo a contatto con acqua, prodotti chimici o sottoposto a stress meccanici prima della completa reticolazione. Gli spessori del film umido si intendono per il prodotto non diluito. Con la diluizione, tale valore aumenterà. Le suddette informazioni sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, tuttavia, dato che il prodotto è prevalentemente usato al di fuori del controllo del produttore, Boero Bartolomeo S.p.A. non può che garantirne la qualità. Le informazioni contenute nella presente scheda possono essere soggette a revisione da parte della Società. Ulteriori note sono riportate nelle "raccomandazioni generali", per le norme di riferimento consultare la legenda "schede tecniche". Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente Boero Bartolomeo. La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.