



YachtCoatings

SCHEMA TECNICA

682. TEMPEST

Sverniciatore all'acqua per antivegetative e prodotti monocomponente (per esterni e interni) applicati su vari supporti: legno, metallo, vetro, plastica. Non danneggia il gel coat e non intacca i fondi di natura epossidica. Esente da composti chimici nocivi, non emette vapori tossici.

Confezione	0,75 – 2,5 L
------------	--------------

DATI CHIMICO-FISICI (a 20° C)

Aspetto	pasta tixotropica colorata
Colore	Verde azzurro
Peso specifico	0,95 ÷ 1,05 g/cm ³
Punto di infiammabilità	63° C
Viscosità	25.000 cps Brookfield RTV6 a 20° C

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE


Applicare sulla superficie almeno 2 - 3 mm. di prodotto e lasciarlo agire da 1 a 3 ore, evitando comunque la sua essiccazione. Asportare per mezzo di un raschietto o con acqua ad alta pressione la miscela morbida di TEMPEST e vernice. In caso di necessità, ripetere l'operazione. Prima di procedere con la pitturazione, la superficie dovrà essere lavata accuratamente con acqua e lasciata asciugare per almeno 24 ore. Stoccare in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 35 °C. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 12 mesi.

Resa	circa 2m ² /litro
Metodo di applicazione	pennello, spatola

NORME DI SICUREZZA

	Attenersi alle disposizioni dei DPR 303 e 547. Evitare, per esempio, il contatto del prodotto con la pelle. Operare in luoghi ben areati e, se al chiuso, impiegare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria. Durante l'applicazione utilizzare le adeguate protezioni (maschere, guanti, occhiali, ecc.).
---	--

NOTE

	Le suddette informazioni sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, tuttavia, dato che il prodotto è prevalentemente usato al di fuori del controllo del produttore, Boero Bartolomeo non può che garantirne la qualità. Le informazioni contenute nella presente scheda possono essere soggette a revisione da parte della Società. Ulteriori note sono riportate nelle "RACCOMANDAZIONI GENERALI", per le norme di riferimento consultare la legenda schede tecniche. Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente Boero Bartolomeo. La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.
---	--